



BIGUMA®-DS 01 E

Bituminė specialioji išlyginamoji masė 1–5 mm dangos storiui

Naudojimas

BIGUMA®-DS 01 E – polimerais modifikuota išlyginamoji masė su specialiomis sukibimo medžiagomis, skirta juostai kloti pagal 3M Stamark™ Bitumen Plus programą. Šią specialiąją išlyginamąją masę lengva lieti ir paskleisti, ji pasižymi dideliu stabilumu.

Savybės

- lengva lieti ir (arba) paskleisti
- geros eksploatacinės savybės aukštoje ir žemoje temperatūroje dėl elastomerų
- tolygus, be siūlių paskleidimas
- geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais
- pakankamas stabilumas dangos storiui iki 5 mm
- suderinama su įprastinėmis bituminėmis statybinėmis medžiagomis
- sukibimo medžiagos užtikrina gerą sukibimą su vėliau klijuojama nuolatine kelio ženklinimo juosta

Naudojimo instrukcija

a) Lydymas

BIGUMA®-DS 01 E turi būti atsargiai pakaitintas iki 180–220 °C apdorojimo temperatūros katile su mechaniniu vertikaliu maišymo įtaisu, netiesioginiu pakaitinimu ir termometru. Masės temperatūrą reikia reguliuoti termostatiškai ir nuolat kontroliuoti. Pakartotinis lydymas nerekomenduojamas.

b) Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti sausas ir be dulkių; rekomenduojama paviršių paruošti slėgiu veikiančiu karšto oro paskirstymo prietaisu. Ant mineralinių pagrindų, pvz., betono, reikia naudoti gruntą COLZUMIX®-DS.

c) Masės liejimas

BIGUMA®-DS 01 E nėra siurbiamo medžiaga. Pilama tiesiai iš maišomo katilo arba naudojant kibirus. Paskleidžiama naudojant skiedinio dėžę arba traukiamą skirstytuvą, kad būtų užtikrintas stabilus plotis. Klojama ženklinimo pločiu, geriausia mechanizuotai. Užneštas sluoksnio storis priklauso nuo paviršiaus šiurkštumo; už juostos kraštų paliekamas 1–2 cm persidengimas. Stamark™ nuolatinė ženklinimo juosta klijuojama iš karto ant dar šiltos masės; paviršiaus temperatūra turi būti 40–60 °C.

Būtina laikytis 3M Deutschland GmbH Bitumen Plus procedūros naudojimo instrukcijų.

Oro sąlygos

Apdorojimas atliekamas tik esant sausam orui ir kai paviršiaus temperatūra didesnė nei +5 °C.

Medžiagų sąnaudos

Pagal vieno metro ilgį, juostos plotį bei sluoksnio storį (pvz., 12 cm juosta / 2 mm – maždaug 546–588 g/m; 3 mm – maždaug 819–882 g/m). Žr. techninių duomenų lapo lentelę.

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių.

Pakuotė

Dėžė: 15 kg, 22 kg. Metalinė skardos pakuotė (hobbock): 20 kg.

Pagrindiniai standartai

- 3M Bitumen Plus naudojimo instrukcijos (3M Deutschland GmbH)

Techniniai duomenys

Apdorojimo temperatūra	180 °C – 220 °C
Tankis	apie 2,1 g/cm ³

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.