



BIGUMA®-DS 01

Bituminė remonto masė 2–5 mm dangos storiui

Naudojimas

BIGUMA®-DS 01 – bituminė remonto masė, skirta užpildyti frezuotoms įduboms, perėjimams ir nuosmukiams kelio dangoje. Be to, ji puikiai tinka kelio dangos paviršiui atkurti pašalinus kelio ženklimą, taisyti šiurkštumą praradusiems ar trūkstantiems bituminiams paviršiams, taip pat lopyti mechaninius pažeidimus ar nedidelius plyšius viršutiniame dangos sluoksnyje. BIGUMA®-DS 01 lengva lieti ir paskleisti, ji pasižymi dideliu stabilumu.

Savybės

- lengva lieti ir (arba) paskleisti
- tolygus, be siūlių paskleidimas
- geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais
- geras stabilumas dangos storiui iki 5 mm
- suderinama su įprastinėmis bituminėmis statybinėmis medžiagomis

Naudojimo instrukcija

a) Remonto masės lydymas

Naudojamas katilas su mechaniniu maišymo įtaisu, netiesioginiu pakaitinimu ir termometru. Atsargiai pakaitinama iki 180–220 °C, vengiant perkaitimo, kuris gali pažeisti medžiagą. Temperatūrą reikia reguliuoti termostatiškai ir nuolat kontroliuoti.

b) Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti sausas ir be dulkių. Prireikus, remontuojami plotai paruošiami slėgiu veikiančiu karšto oro paskirstymo prietaisu. Ant mineralinio pagrindo, pvz., betono, reikia naudoti gruntą COLZUMIX®-DS.

c) Masės liejimas

BIGUMA®-DS 01 nėra siurbiamo medžiaga. Klojama tiesiai iš šildytuvo, pilant arba naudojant kibirus ir pan. Paskleidžiama ranka, glaistykle arba įranga – skiedinio dėže ar traukiamomis dėžėmis. Norint užtikrinti pakankamą paviršiaus šiurkštumą, ant karštos masės užbarstoma kokybiška skalda – geriausia iš anksto bitumu impregnuota 1/3 mm arba 2/5 mm frakcijos, kurios spalva derinama prie

viršutinio dangos sluoksnio; po to suvuluojama lengvu volu. Jei suremontuota vieta vėliau bus dengiama (pvz., kelio ženkliniu), tinkamumą reikia patikrinti kiekvienu atveju atskirai.

Oro sąlygos

Remonto darbai atliekami tik esant sausam orui ir kai konstrukcijos paviršiaus temperatūra didesnė nei +5 °C.

Medžiagų sąnaudos

BIGUMA®-DS 01: siūlės ilgis (cm) × plotis (cm) × gylis (cm) × sandariklio tankis (g/cm³) = sąnaudos (g).

Gruntas: jei reikia COLZUMIX®-DS, maždaug 0,3 l/m².

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinai arba naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis originalioje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius.

Pakuotė

Metalinė skardos pakuotė (hobbock): 20 kg.

Pagrindiniai standartai

- Asfalto danga dengtose eismo zonose esančių plyšių, o taip pat pažeistų siūlių ir sandūrų sanavimo nurodymai (HSR)

Techniniai duomenys

Apdorojimo temperatūra	180 °C - 220 °C
Tankis	apie 2,2 g/cm ³

www.biguma.lt | info@biguma.lt

BIGUMA
B A L T I C 

Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.