



BIGUMA®-DS 10

Bituminė remonto masė 5–15 mm dangos storiui

Naudojimas

BIGUMA®-DS 10 – bituminė remonto masė, skirta užpildyti frezuotoms įduboms, perėjimams ir nuosmukiams kelio dangoje. Be to, ji puikiai tinka kelio dangos paviršiui atkurti pašalinus kelio ženklimą, taisyti šiurkštumą praradusiems ar trūkstantiems bituminiams paviršiams, taip pat lopyti mechaninius pažeidimus ar nedidelius plyšius viršutiniame dangos sluoksnyje. BIGUMA®-DS 10 lengva lieti ir paskleisti, ji pasižymi dideliu stabilumu.

Savybės

- lengva lieti ir (arba) paskleisti
- geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais
- geras stabilumas dangos storiui iki 15 mm
- suderinama su įprastinėmis bituminėmis statybinėmis medžiagomis

Naudojimo instrukcija

a) Lydymas

Naudojamas katilas su mechaniniu maišymo įtaisu. Atsargiai pakaitinama iki 190–220 °C, vengiant perkaitimo, kuris gali pažeisti medžiagą. Temperatūrą reikia reguliuoti termostatiškai ir nuolat kontroliuoti.

b) Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti sausas ir be dulkių. Prireikus, paviršius paruošiamas slėgiu veikiančiu karšto oro paskirstymo prietaisu. Ant mineralinio pagrindo, pvz., betono, naudojamas gruntas COLZUMIX®-DS.

c) Užtepimas

BIGUMA®-DS 10 nėra siurbiamo medžiaga. Klojama tiesiai iš šildytuvo, pilant arba naudojant kibirus; paskleidžiama ranka, glaistykle arba traukiamomis dėžėmis. Ant karštos masės užbarstoma kokybiška skalda – iš anksto bitumu impregnuota 1/3 mm arba 2/5 mm frakcijos, kurios spalva derinama prie viršutinio dangos sluoksnio; po to suvuluojama lengvu volu. Jei suremontuota vieta vėliau bus dengiama (pvz., kelio ženkliniu), tinkamumą reikia patikrinti kiekvienu atveju atskirai.

Medžiagos sąnaudos frezuotų plotų užpildymui po kelio ženklavimo pašalinimo nustatomos pagal

gamintojo pateiktą projektinę metodiką.

Oro sąlygos

Remonto darbai atliekami tik esant sausam orui ir kai konstrukcijos paviršiaus temperatūra didesnė nei +5 °C.

Medžiagų sąnaudos

BIGUMA®-DS 10: ilgis (cm) × plotis (cm) × gylis (cm) × sandariklio tankis (g/cm³) = sąnaudos (g).
Gruntas COLZUMIX®-DS, jei reikia: maždaug 0,3 l/m².

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinas ir naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius.

Pakuotė

Metalinė skardos pakuotė (hobbock): 20 kg. Dėžė: 23 kg. Maišas: 25 kg.

Techniniai duomenys

Apdorojimo temperatūra	190 °C – 220 °C
Tankis	apie 2,2 g/cm ³

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.