



BIGUMA®-Fertigschlämme E

Šlamas bituminės emulsijos pagrindu, skirtas asfalto paviršiams

Naudojimas

Naudojimas:

BIGUMA®-Fertigschlämme E dažniausiai naudojami šiurkštiems asfalto paviršiams ir asfalto paviršiams atviromis poromis užtaisyti, siekiant pailginti asfalto dangos naudojimo trukmę. Suplonėjęs ir negilus dengiamųjų sluoksnių paviršius gali būti apsaugotas nuo tolesnio pažeidimo naudojant BIGUMA®-Fertigschlämme E. Asfalto dangos, kurių paviršiuje yra daug atvirų porų, gali būti sutaisytos BIGUMA®-Fertigschlämme E šlamais. Kadangi BIGUMA®-Fertigschlämme E užtepamas be jokių įrenginių, jį ypač paprasta naudoti.

Savybės:

BIGUMA®-Fertigschlämme E atitinka TL Sbit-StB reikalavimus.

Standartai: TL Sbit-StB

Savybės

- be tirpiklių, todėl ekologiški
- paprasta naudoti, nes nereikia jokių įrenginių
- tiksotropiški, todėl paprasta apdoroti; sandėliuojant nesikeičia savybės
- atsparūs mechaninei apkrovai

Naudojimo instrukcija

Užtepimas

Prieš naudojimą šlamas turi būti išmaišomas. BIGUMA®-Fertigschlämme E paskirstomas tolygiai naudojant stumtuvą su gumos sluoksniu ir staigiais judesiais traukiamas per asfalto dangos skaldos viršų. Esant dideliam karščiui, prieš liejant šlamus, asfalto dangą reikia šiek tiek sudrėkinti vandeniu. Siekiant pagerinti šiurkštumą, į BIGUMA®-Fertigschlämme E galima sumaišyti maždaug 10 % nemolingo smėlio (granulės 0/2). Per apdorotus paviršius galima važiuoti tik tada, kai šlamas visiškai išdžiūvęs. Kiekvieno šlamų sluoksnio džiūvimo laikas yra nuo 2 iki 4 valandų ir priklauso nuo

temperatūros. Antru šlamų sluoksniu paviršius gali būti dengiamas tik tada, kai visiškai išdžiūvęs pirmasis sluoksnis.

Reikalavimai pagrindui

Dangos paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas. Pagrindas turi būti lygus ir gerai sutankintas.

BIGUMA®-Fertigschlämme E negali būti dengiamas ant naujai paklotos asfalto dangos anksčiau nei po 4 savaites trukusio oro sąlygų poveikio.

Oro sąlygos

Darbus galima vykdyti tik esant sausoms oro sąlygoms. Oro ir dangos paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +10 °C.

Medžiagų sąnaudos

Medžiagų sąnaudos skiriasi priklausomai nuo pagrindo.

Viengubas šlamo sluoksnis: apie 0,8–1,5 kg/m².

Dvigubas šlamo sluoksnis:

1. sluoksnis apie 1,0–1,5 kg/m²
2. sluoksnis apie 0,6–1,2 kg/m²

Pirminis gruntas senesnėms asfalto dangoms (BIGUMA®-Fertigschlämme E, skiestas su vandeniu santykiu 1:1): apie 0,4–0,6 kg/m².

Valymo priemonės

Su pagrindu nesukibusi masė: vanduo.

Su pagrindu sukibusi masė: BIGUMA®-SWS, benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai.

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

Laikymas

Neatidaryta originali BIGUMA®-Fertigschlämme E pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 6 mėnesius. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio.

Pakuotė

Plastikinė pakuotė: 30 kg.

Pagrindiniai standartai

- ZTV BEA-StB

Techniniai duomenys

Išorinė charakteristika (DIN EN 1425)	juodas iki pilkas, liejamas, tolygus
Svorio sumažėjimas dėl garavimo (DIN 52045-1)	< 30 %
Tankis 25 °C (DIN EN ISO 3838)	apie 1,30 g/cm³
Rišklio rūšis	kelių tiesimo bitumas
Kietosios medžiagos	> 70 %

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.