



BIGUMA®-Gussasphalt Reparaturmassen

Liejamasis asfaltas

Naudojimas

BIGUMA®-Gussasphalt Reparaturmassen tinka daugeliui paskirčių kelių tiesime ir civilinėje inžinerijoje. Dėl itin mažo ertmių kiekio šios masės tinka tiek viršutiniams kelių dangos sluoksniams, tiek apsauginėms ir paviršiaus dangoms ant inžinerinių statinių. BIGUMA®-Gussasphalt Reparaturmassen nereikia papildomai tankinti, todėl jos idealiai tinka taisyti mechaninius pažeidimus arba nedidelius viršutinio dangos sluoksnio atskilimus.

Standartai: DIN EN 13108-6, TL Asphalt-StB

Savybės

- lengva lieti ir (arba) paskleisti
- geras sukibimas su mineraliniais ir bituminiais pagrindais
- pakankamas stabilumas dangos storiui iki 40 mm
- suderinama su įprastinėmis bituminėmis statybinėmis medžiagomis
- mažas ertmių kiekis, nelaidus vandeniui
- didelis atsparumas senėjimui

Naudojimo instrukcija

a) Lydymas

Naudojamas šildomas maišymo katilas; masė atsargiai pakaitinama iki 200–230 °C, vengiant terminio pažeidimo. Temperatūra reguliuojama termostatiškai. Didžiausia laikymo katilė trukmė – 12 valandų.

b) Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti sausas ir be dulkių.

c) Liejimas

Medžiaga nėra siurbiamo, todėl pilama tiesiai iš katilo per latakus, kibirus ir pan. Paskleidžiama glaistykklėmis arba traukiamais skirstytuvais ir traukiamomis dėžėmis. Ant karštos masės užbarstoma kokybiška iš anksto bitumu impregnuota 1/3 mm arba 2/5 mm frakcijos skalda, kurios spalva derinama prie viršutinio dangos sluoksnio; po to suvokuojama lengvu volu.

Oro sąlygos

Apdorojimas atliekamas tik esant sausam orui ir kai paviršiaus temperatūra didesnė nei +5 °C.

Medžiagų sąnaudos

Orientacinės sąnaudos kg/m² pagal sluoksnio storį pateikiamos techninių duomenų lapo lentelėje (pvz., 0,5–1,5 cm – maždaug 11–33 kg/m²; 2,0–3,0 cm – maždaug 50–75 kg/m²).

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinai arba įprasti tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Plokštės tiekiamos ant padėklų, suvyniotų plėvele; saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių – lauke pavėsyje arba angare.

Pakuotė

Plokščia dėžė: lakštų gaminiai 28 cm × 37 cm × 3,5 cm. Negrąžinami 1,2 t padėklai.

Pagrindiniai standartai

- ZTV/TL/TP Asphalt-StB
- DIN EN 13108-6

Techniniai duomenys

Apdorojimo temperatūra	200–230 °C
Tankis	apie 2,2–2,5 g/cm ³

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.