



BIGUMA®-N10

Bituminė trinkelų ir plokščių grindinio siūlių sandarinimo masė

Naudojimas

BIGUMA®-N10 bituminis siūlių sandariklis tinka užpildyti visų tipų trinkelų ir plokščių grindinių siūlėms. Pasižymi dideliu stabilumu ir geru sukibimu.

Standartai: TL Fug-StB

Savybės

- didelis stabilumas
- geras sukibimas su mineraliniais pagrindais
- didelis atsparumas senėjimui

Naudojimo instrukcija

a) Siūlių sandariklio lydymas

BIGUMA®-N10 turi būti atsargiai pakaitintas iki 150–180 °C apdorojimo temperatūros katile su mechaniniu maišymo įtaisu, netiesioginiu pakaitinimu ir termometru. Sandariklio temperatūrą reikia reguliuoti termostatiškai ir nuolat kontroliuoti. Būtina vengti perkaitimo – kitaip pažeidžiami polimerai ir prarandamos garantuotos sandariklio savybės.

b) Reikalavimai pagrindui

Siūlės turi būti nupūstos suspaustu oru arba, prireikus, išvalytos šepetine valymo mašina; valymo ir liejimo darbai turi būti vykdomi atskirai. Dirbtiniu būdu džiovinant arba šildant siūles, prireikus, reikia naudoti slėgiu veikiančius karšto oro paskirstymo prietaisus.

Paprastai gruntavimas nereikalingas. Natūraliam akmeniui su labai tankiu paviršiumi gruntavimas gali pagerinti sukibimą – naudojamas COLZUMIX®-Haftgrund arba COLZUMIX®-IVS. Gruntas, sudarydamas plėvelę, turi visiškai padengti siūlės šonus. Prieš užpildant siūles, užteptas gruntas turi būti išdžiūvęs tiek, kad per jį perbraukus pirštu, pirštas nesuslaptų.

c) Siūlių užpildymas

Naujo grindinio siūles galima sandarinti tik užbaigus nusėdimo procesą po eismo apkrovų poveikio. BIGUMA®-N10 galima lieti rankiniu būdu indu arba mechanizuotai naudojant siurblio antgalį, sandarikliui pasiekus nurodytą apdorojimo temperatūrą. Per žema temperatūra blogina sandariklio

takumą ir gali likti tuštymėtumų, kurie vėliau įdubs, kai per juos važiuos transporto priemonės. Aušinant sandariklis gali susitraukti, todėl gali prireikti antro darbo ciklo, kurį reikėtų atlikti iš karto po pirmojo. Medžiaga turi būti pilama nuolat užliejant.

Oro sąlygos

Paruoštas siūles galima sandarinti tik esant sausam orui ir kai paviršiaus temperatūra ne žemesnė kaip 0 °C.

Medžiagų sąnaudos

BIGUMA®-N10: siūlės ilgis (cm) × plotis (cm) × gylis (cm) × sandariklio tankis (g/cm³) = sąnaudos (g).
Gruntas (kai naudojamas): COLZUMIX®-Haftgrund maždaug 3 % nuo reikiamo sandariklio kiekio.

Valymo priemonės

Prietaisai: benzinas arba įprasti tirpikliai
Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius.

Pakuotė

Dėžė: 15 kg, 30 kg. Metalinė skardos pakuotė (hobbock): 14 kg, 40 kg.

Pagrindiniai standartai

- ZTV Fug-StB
- ZTV P-StB 2000
- Informacinis lapas dėl plotų tvirtinimo trinkelėlių ir plokščių grindiniuose

Techniniai duomenys

Apdorojimo temperatūra	apie 150–180 °C
Tankis	apie 1,5 g/cm ³
Gruntas	prireikus COLZUMIX®-Haftgrund arba COLZUMIX®-IVS

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.