



BIGUMA®-Reaktiv

Reaguojantis dvikomponentis plyšių ir siūlių sandariklis, kuriam nereikia grunto

Naudojimas

BIGUMA®-Reaktiv pirmiausia skirtas smulkiems plyšiams asfalto kelio dangose remontuoti ir siūlėms užpildyti įrengiant indukcinės kilpas. Bituminis plyšių ir siūlių sandariklis sudarytas iš dviejų komponentų, kurie automatiškai susimaišo novatoriškoje kasetėje, todėl produktas paprastai naudojamas. Speciali aktyviųjų medžiagų derinys užtikrina puikų sukibimą, todėl gruntas nereikalingas.

Savybės

- nereikia jokios įrangos, paruoštas naudoti
- puikus sukibimas, gruntas nereikalingas
- greitai ir paprastai naudojamas, todėl eismą galima atverti netrukus po darbų
- 100 % aktyviųjų medžiagų – sukietėjęs sandariklis nesusitraukia

Naudojimo instrukcija

a) Reikalavimai pagrindui

Siūlės ir plyšiai išvalomi suspaustu oru, šepetine valymo mašina arba siūlių šepėčiu. Siauresni nei 2 mm pločio plyšiai turi būti praplečiami, kad į juos patektų pakankamas masės kiekis sezoniniams judesiams sugerti.

b) Užpildymas

Plyšys arba siūlė užpildoma tiesiai iš kasetės. Giliems plyšiams gali prireikti pakartotinio užpylimo. Po 30–40 minučių (arba prieš pat eismo atvėrimą) ant medžiagos užbarstoma skalda (geriausia 1–3 mm frakcijos, derinama prie dangos spalvos), kad ji neskęstų dar minkštoje masėje.

c) Apdorojimo temperatūra

Pagrindo arba oro temperatūra turi būti nuo 5 °C iki 30 °C. Medžiagos temperatūra apdorojimo metu turi būti nuo 15 °C iki 30 °C.

d) Darbo trukmė

Apdorojimo trukmė – apie 15 minučių, po jos BIGUMA®-Reaktiv pradeda palaipsniui kietėti. Kasetę reikia išnaudoti vienu darbo ciklu, be pertraukų – sustojus, masė sukietėja. Aukšta temperatūra pagreitina, žema – sulėtina reakciją. Eismas atveriamas maždaug po 45–60 minučių nuo apdorojimo pabaigos.

Oro sąlygos

Apdorojimas atliekamas tik esant sausam orui ir kai paviršiaus temperatūra didesnė nei 5 °C.

Medžiagų sąnaudos

BIGUMA®-Reaktiv: siūlės ilgis (m) × plotis (mm) × gylis (mm) × sandariklio tankis (g/cm³) = sąnaudos (g).

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS arba naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 6 mėnesius.

Pakuotė

Kasetė: 425 ml.

Techniniai duomenys

Tankis	apie 1,0 g/cm ³
---------------	----------------------------

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.