



COLZUMIX®-Airfield

Sintetinis gruntas intensyviai eksploatuojamų paviršių siūlėms

Naudojimas

Kelių tonų sveriantys orlaiviai, kildami ir leisdamiesi, daro didelę apkrovą betoninių kelio dangų siūlių kraštams. Tokioms paskirtims sukurtas specialiai modifikuotas, skaidrus gruntas COLZUMIX®-Airfield. Pasižymėdamas išskirtinėmis sukibimo savybėmis, COLZUMIX®-Airfield kartu su BIGUMA®-Airfield siūlių sandarikliu užtikrina puikų sandariklio sukibimą betono ir asfalto kelio dangose.

Standartai: TL Fug-StB, EN 14188-4, PRH tipas

Savybės

- didelis sukibimo stiprumas su beveik visais pagrindais, ypač asfaltu ir betonu
- puikiai tinka intensyviai eksploatuojamiems paviršiams, pvz., orlaivių eksploatacijos zonoms
- greitai džiūstantis gruntas
- didelis prasiskverbimas pro dulkes
- atsparus vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan.
- skystas, todėl paprasta apdoroti

Naudojimo instrukcija

a) Paruošiamieji darbai

Asfalto ir betono siūlės nupučiamos suspaustu oru arba išvalomos šepetine valymo mašina; valymo ir liejimo darbai turi būti vykdomi atskirai. Dirbtiniu būdu džiovinant arba šildant siūles, prireikus, reikia naudoti slėgiu veikiančius karšto oro paskirstymo prietaisus.

b) Grunto užtepimas

Gruntas suriša prie betono ir asfalto prilipusias dulkes ir sudaro sulimpantį sluoksnį, vėliau susijungiantį su sandarikliu. COLZUMIX®-Airfield užpurškiamas arba užtepamas teptuku taip, kad siūlės šonus, sudarydamas plėvelę, visiškai padengtų. Abipus dangos užtepama maždaug 1 cm pločio juosta. Grunto naudojama tik tiek, kad jis nesikaupytų siūlės dugne.

c) Siūlių užpildymas

Prieš liejant sandariklį, gruntas turi būti išdžiūvęs tiek, kad per jį perbraukus pirštu, pirštas nesušlaptų. Sugruntuotos siūlės turi būti sausos ir be dulkių. Sandariklis liejamas iš karto, kai gruntas išdžiūsta.

Būtina vengti, kad ant išdžiūvusio grunto patektų dulkių ar vandens – kitaip gali susilpnėti sukibimas su sandarikliu.

Oro sąlygos

Paruoštas siūles galima sandarinti tik esant sausam orui ir kai paviršiaus temperatūra ne žemesnė kaip 0 °C.

Medžiagų sąnaudos

COLZUMIX®-Airfield: maždaug 3 % nuo reikiamo sandariklio kiekio.

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinai ir naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Laikyti tik gerai vėdinamose patalpose; saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius. Būtina laikytis saugos duomenų lape išdėstytų reikalavimų.

Pakuotė

Kanistras: 5 l.

Pagrindiniai standartai

- ZTV Fug-StB

Techniniai duomenys

Orientacinės sąnaudos	maždaug 3 % nuo sandariklio masės
Pakuotė	5 l kanistras

www.biguma.lt | info@biguma.lt

BIGUMA
B A L T I C 

Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.