



# COLZUMIX®-VPD

Gruntas siūlių sandarinimo sistemai BIGUMA®-VPD

## Naudojimas

COLZUMIX®-VPD – bespalvis arba gelsvas, sintetinis gruntas siūlių sandarinimo sistemai BIGUMA®-VPD. Jis pasižymi geru sukibimo stiprumu su beveik visais pagrindais ir dideliu prasiskverbimu pro dulkes. Dėl skystos konsistencijos COLZUMIX®-VPD ypač paprastas apdoroti.

**Standartai:** DIBt Z-74.6-93, DIBt Z-74.62-158, DIN EN 14188-4, PRH tipas

## Savybės

- geras sukibimas su beveik visais pagrindais
- greitai džiūstantis gruntas
- didelis prasiskverbimas pro dulkes
- užtikrina gerą sukibimą tarp siūlės šonų ir BIGUMA®-VPD siūlių sandariklio
- atsparus vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan.
- skystas, todėl paprasta apdoroti

## Naudojimo instrukcija

### a) Paruošiamieji darbai

Sandarinamos siūlės turi būti kruopščiai nupūstos suspaustu oru arba išvalytos šepetine valymo mašina; valymo ir liejimo darbai turi būti vykdomi atskirai. Dirbtiniu būdu džiovinant arba šildant siūles, prireikus, reikia naudoti slėgiu veikiančius karšto oro paskirstymo prietaisus.

### b) Grunto užtepimas

Gruntas suriša prie siūlės šonų prilipusias dulkes ir sudaro sulimpantį sluoksnį, vėliau susijungiantį su sandarikliu. COLZUMIX®-VPD užpurškiamas arba užtepamas teptuku; gruntas, sudarydamas plėvelę, turi visiškai padengti siūlės šonus. Naudojama tik tiek grunto, kad jis nesikaupytų siūlės dugne.

### c) Siūlių sandariklio užpylimas

Prieš liejant sandariklį, gruntas turi būti išdžiūvęs tiek, kad per jį perbraukus pirštu, pirštas nesuslaptų; siūlės turi būti sausos ir be dulkių. Sandariklis liejamas iš karto, kai gruntas išdžiūsta. Būtina vengti, kad ant išdžiūvusio grunto patektų dulkių ar vandens – kitaip gali susilpnėti sukibimas su sandarikliu.

## Oro sąlygos

---

Paruoštas siūles galima sandarinti tik esant sausam orui ir kai paviršiaus temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C.

## Medžiagų sąnaudos

---

COLZUMIX®-VPD: maždaug 3 % nuo reikiamo sandariklio kiekio.

## Valymo priemonės

---

Prietaisai (kai gruntas dar nesukietėjęs): benzinas ir naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

## Laikymas

---

Laikyti tik gerai vėdinamose patalpose; saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius. Būtina laikytis saugos duomenų lape išdėstytų reikalavimų.

## Pakuotė

---

Metalinė skardos pakuotė: 10 l.

## Pagrindiniai standartai

---

- DIBt Z-74.6-93 (LAU sistemos)
- DIBt Z-74.62-158 (JGS / biodujų sistemos)

[www.biguma.lt](http://www.biguma.lt) | [info@biguma.lt](mailto:info@biguma.lt)



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.