



# NILA®-Spray SpK 2.0-1.2 (I tipas)

Purškiama termoplastinė masė I tipo ženkliniui, eismo klasė P6

## Naudojimas

NILA®-Spray SpK 2.0-1.2 – purškiama ženklavimo medžiaga I tipo ženkliniui P6 eismo klasės keliuose. Ši ženklavimo medžiaga tinka visų rūšių asfalto paviršiams – keliams, greitkeliams, sporto aikštynams, aerodromams ir automobilių stovėjimo aikštelėms. NILA®-Spray SpK 2.0-1.2 klojama ant paviršiaus esant 200–220 °C temperatūrai 1,2 mm sluoksnio storio – purškiant savaeigę klojimo mašiną su ekstruderiu arba traukiamu skirstytuvu.

**Standartai:** EN 1436, EN 13197

## Savybės

- purškiama karštai apdorojama termoplastinė masė I tipo ženkliniui
- aukštos kokybės ženklavimo medžiaga su atrinktais akmenų miltais, smėliu ir stiklo karoliukais
- aukšta minkštėjimo temperatūra, didelis atsparumas deformacijoms, mažas dilimas
- geras sukibimas, puikus prilipimas, paprasta apdoroti

## Naudojimo instrukcija

### Apdorojimas

NILA®-Spray SpK 2.0 klojama esant 200–220 °C temperatūrai 1,2 mm sluoksnio storio – karštuuju purškimu, traukiamu skirstytuvu arba ekstrudavimo būdu. Klojant ant dar šiltos termoplastinės masės iš karto turi būti užbarstoma 350 g/m<sup>2</sup> užbarstomųjų stiklo karoliukų WEISSKER DUOLUX® 135 AH 1 (180–850 µm) santykiu 3:1, kad būtų užtikrinta reikalinga nakties retrorefleksija. Kelio danga turi būti sausa, švari, be dulkių ir alyvos. Pavasarį ir rudenį būtina atsižvelgti į santykinę oro drėgmę (rasos tašką). Jei minimali temperatūra žemesnė nei +5 °C, prieš klojimą kelio danga turi būti pašildoma.

## Oro sąlygos

Kelio danga turi būti sausa, švari, be dulkių ir alyvos. Pavasarį ir rudenį būtina atsižvelgti į santykinę oro drėgmę (rasos tašką). Jei minimali temperatūra žemesnė nei +5 °C, prieš klojimą kelio danga turi būti pašildoma.

## Medžiagų sąnaudos

Esant 1,5 mm sluoksnio storiui: 2,28 kg/m<sup>2</sup>.

10 cm pločio: 228 kg / 1 000 m

12 cm pločio: 274 kg / 1 000 m

15 cm pločio: 342 kg / 1 000 m

## Laikymas

Blokinės medžiagos galiojimo trukmė neribota. Miltelinės medžiagos galiojimo trukmė – vieni metai.

## Pakuotė

Plokščia dėžė (blokinė medžiaga): 25 kg. Polietileno maišas (miltelinė medžiaga): 25 kg.

## Techniniai duomenys

|                                                                          |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Pagrindas</b>                                                         | angliavandenilinė derva, kvarcinis smėlis, užpildas |
| <b>Tirpiklis</b>                                                         | be tirpiklių                                        |
| <b>Spalva</b>                                                            | balta                                               |
| <b>Reikalingos darbo operacijos</b>                                      | karštasis purškimas, užbarstymas                    |
| <b>Savitoji masė</b>                                                     | apie 1,90 g/cm <sup>3</sup>                         |
| <b>Minkštėjimo temperatūra (Wilhelmi)</b>                                | apie 98 °C                                          |
| <b>Nüselio deformacija</b>                                               | apie 1,0                                            |
| <b>Slydimo atsparumas</b>                                                | ≥ 45 SRT vienetai                                   |
| <b>Atsparumas dilimui (BASt dilimo imitatorius, 2 mln. pervažiavimų)</b> | ≥ 90 % (P6 klasė pagal EN 13197)                    |

[www.biguma.lt](http://www.biguma.lt) | [info@biguma.lt](mailto:info@biguma.lt)



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.