



PROXAN®-CP-S

Dvikomponentis purškiamas gruntas polisulfidiniams sandarikliams ant sugeriančių pagrindų

Naudojimas

Dvikomponentis gruntas PROXAN®-CP-S apdorojamas greitai, nes mažas klampumas leidžia jį purkšti. Jis ypač tinka poringų, sugeriančių paviršių – betono, mūro ir medienos – paruošimui ir yra puiki priemonė pagrindą paruošti sandariklio klojimui.

Savybės

- epoksidinės dervos pagrindu
- taupo laiką – galima purkšti
- tinka sugeriantiems pagrindams
- puikus sukibimas

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

Pagrindas turi būti sausas, be dulkių, riebalų ir pašalinių burių dalių. Komponentai A ir B kruopščiai sumaišomi, gruntas tolygiai užtepamas ant siūlės šonų – purškiant arba teptuku. Po 30 minučių–2 valandų išgaravimo trukmės (priklausomai nuo temperatūros) galima dėti sandariklį. Gruntas neturi būti visiškai išdžiūvęs. Jei praėjo daugiau kaip 24 valandos, senas sluoksnis turi būti paširkštinamas ir užtepamas naujas gruntas.

Laikymas

Sausomis sąlygomis, ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje produktą galima laikyti 12 mėnesių.

Pakuotė

Kombinuota pakuotė 1 litro (komponentai A ir B): 10 vnt. dėžėje. Kombinuota pakuotė 5 litrų (komponentai A ir B).

Techniniai duomenys

Cheminė sudėtis	epoksidinė derva
Apdorojimo trukmė	ne trumpesnė kaip 6 valandos
Išgaravimo trukmė	30 minučių–2 valandos (priklausomai nuo temperatūros)
Maišymo santykis	A : B = 1 : 1 masės dalys
Sąnaudos	priklausomai nuo apdorojimo būdo ir siūlės matmenų

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.