



DOBAU®-Abdichtungsband Vlies KSK

Saviklijė, šaltuoju būdu klojama bituminė sandarinimo juosta su veltinio sluoksniu

Naudojimas

DOBAU®-Abdichtungsband VLIES KSK (DOBAU®-Sandarinimo juostos su veltiniu) – šaltuoju būdu saviklijės bituminės sandarinimo juostos, ant kurių viršaus laminuotas specialus veltinys, leidžiantis vėliau sandarinimo plotą padengti tinku. DOBAU®-Abdichtungsband VLIES KSK naudojama, pavyzdžiui, perėjimuose tarp lango ir statinio arba perėjimuose nuo slenksčio prie betoninės perdangos.

Savybės

- šaltuoju būdu saviklijė
- patogiu apdoroti žemoje temperatūroje
- iš karto sandari vandeniui, taip pat ir įstrižam lietaui
- padengia plyšius
- ant viršaus galima dengti tinką
- be tirpiklių
- CE sertifikuota
- sandari radonui

Naudojimo instrukcija

Pagrindo paruošimas ir apdorojimas

Sausas pagrindas turi būti lygus, tvirtas, pakankamos laikomosios galios, be dulkių ir priemaišų. DOBAU®-Abdichtungsband VLIES KSK gali būti apdorojama be grunto, kai temperatūra ne žemesnė kaip 5 °C. Žemoje, beveik užšalimo, temperatūroje pagrindas turi būti gruntuojamas COLZUMIX®-Haftgrund (maždaug 200 g/m²). Prieš apdorojimą juosta turi būti laikoma kambario temperatūroje. Prieš klijuojant gruntas turi būti visiškai išdžiūvęs; juosta turi būti suklijuojama per 6 valandas, kitaip pagrindą reikia gruntuoti iš naujo. Po klijavimo juosta tvirtai prispaudžiama – būtina vengti tuščiavidurių vietų (oro burbulų). Jei klijuojamos kelios juostos, persidengimas turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.

Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti vėsiomis ir sausomis sąlygomis.

Pakuotė

Ritinių pločiai: 100 mm, 200 mm, 300 mm, 500 mm; ilgis: 10 m (standartinis). Kiti matmenys – pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

Bendras juostos storis	1,5 mm ± 0,2 mm (DIN EN 1849-1)
Minkštėjimo temperatūra	≥ 85 °C (DIN EN 1427)
Lankstumas šaltyje	≤ -20 °C (DIN EN 1109)
Didžiausia tempimo jėga	> 200 N/50 mm (DIN EN 12311-1)
Pailgėjimas	> 150 % (DIN EN 12311-1)
Sukibimo stiprumas	> 30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Apdorojimo temperatūra	nuo -5 °C iki +40 °C

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.