



DOBAU®-Garagenband KSK

Saviklijė, šaltuoju būdu klojama bituminė sandarinimo juosta

Naudojimas

DOBAU®-Garagenband KSK puikiai tinka patikimam tarpų uždengimui garažų sandūrose, pavyzdžiui, surenkamuose ar dvigubuose garažuose. Didelį atsparumą atmosferos poveikiui ir UV spinduliams užtikrina speciali HDPE plėvelės danga. DOBAU®-Garagenband KSK yra šaltuoju būdu saviklijė, todėl ją ypač paprasta ir švaru apdoroti net ir žemoje temperatūroje.

Savybės

- šaltuoju būdu saviklijė
- patogų apdoroti žemoje temperatūroje
- iš karto sandari vandeniui, taip pat ir įstrižam lietaui
- padengia plyšius
- be tirpiklių

Naudojimo instrukcija

Reikalavimai pagrindui

Sausas pagrindas turi būti lygus, tvirtas, pakankamos laikomosios galios, be dulkių ir priemaišų. Pagrindas turi būti be tuštumų, ertmių, plyšių, briaunų, dulkių, dervos, pikio, klojinio alyvos, senų dangų ar kitų sluoksnių, galinčių pabloginti sukibimą. DOBAU®-Garagenband KSK gali būti apdorojama be grunto, kai temperatūra ne žemesnė kaip 10 °C. Žemoje, beveik užšalimo, temperatūroje pagrindas turi būti gruntuojamas COLZUMIX®-Haftgrund (maždaug 200 g/m²). Prieš apdorojimą juosta turi būti laikoma kambario temperatūroje. Esant 20 °C ir 50 % santykinei oro drėgmei, grunto džiovimo trukmė – maždaug 2 valandos. Prieš klijuojant gruntas turi būti visiškai išdžiūvęs; juosta turi būti suklijuojama per 6 valandas nuo gruntavimo, kitaip pagrindą reikia gruntuoti iš naujo.

Apdorojimas

Reikiamos juostos atpjauamos pagal reikiamą ilgį. Nuėmus atskiriamąją plėvelę, juostos klijuojamos numatytose vietose ir stipriai prispaudžiamos guminiu voleliu. Pjaustoma visada aštriu peiliu, dažnai sudrėkinant jį vandeniu.

Atkreipiame dėmesį

Patikimas sukibimas negalimas, jei ant sugruntuoto paviršiaus susidarė kondensatas. Prieš klijavimą būtina užtikrinti, kad pagrindas būtų sausas. Būtina vengti taškinių ir linijinių apkrovų bei apkrovų, kurios dėl įspaudimų gali pabloginti sandariklio funkciją.

Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti vėsiomis ir sausomis sąlygomis.

Pakuotė

Plotis: 300 mm, ilgis: 10 m. Kiti matmenys – pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

Pagrindo plėvelė	kryžmiškai laminuota HDPE / aliuminio / PET kompozicinė plėvelė su UV užtvara, nepralaidi UV spinduliams
Didžiausia tempimo jėga išilgai / skersai	išilgai: > 150 N/25 mm / skersai: > 150 N/25 mm (DIN EN 12311-1)
Pailgėjimas išilgai / skersai	išilgai: apie 150 % / skersai: apie 80 % vienam 25 mm plotyje (DIN EN 12311-1)
Atsparumas plyšio plitimui	> 100 N (DIN EN 12310-1)
Sukibimo stiprumas	> 30 N/25 mm (DIN EN ISO 29852)
Minkštėjimo temperatūra	> 85 °C (DIN EN 1427)
Lankstumas šaltyje	< -20 °C (DIN EN 1109)
Sandarumas vandeniui	> 4 bar / 24 val. (DIN EN 1928 B)
Vandens garų pralaidumas	sd vertė ≥ 120 m (DIN EN 1931)
Vandens poveikis	W1-E (W1.1-E, W1.2-E), W4-E (DIN 18533)
Plyšių padengimas	RÜ1-E iki RÜ3-E (DIN 18533)
Elgsena ugnyje	E klasė (DIN EN 13501-1)
Apdorojimo temperatūra	nuo -5 °C iki +40 °C
Storis	> 1,5 mm (DIN EN 1849-1)
Atsparumas temperatūrai	nuo -30 °C iki +80 °C
Plotis (standartinis)	300 mm

Ilgis (standartinis)	10 m
Svoris ritinyje	apie 4,5 kg
Ploto masė	> 1,5 kg/m ² (DIN EN 1849-1)

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.