



DOBAU®-Petrolatum uni

Petrolatumu padengta cheminio pluošto armatūra

Naudojimas

DOBAU®-Petrolatum uni – antikorozinė juosta, skirta darbinės terpes transportuojantiems vamzdynams, kurių darbinė temperatūra ne aukštesnė kaip 30 °C, dengti, taip pat žemėje esantiems žaibosaugos laidininkams apsaugoti.

Savybės

- paprastas apdorojimas, papildomų įrankių nereikia
- be tirpiklių, draugiška aplinkai

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

Dengiamas paviršius turi būti be rūdžių ir kruopščiai nuvalytas vieliniu šepečiu. Paviršius turi būti sausas ir be riebalų. Aukštam antikorozinės apsaugos efektui pasiekti juosta turi būti vyniojama 3 sluoksniais. Todėl pirmasis apvyniojimas atliekamas užtikrinant ne mažesnį kaip 50 % persidengimą. Viršutinis sluoksnis vyniojamas spiralės pavidalu su 10 mm persidengimu. Pradedama ir baigiama 50 mm ant gretimos gamyklinės dangos. Užtikrinama, kad apvyniojama būtų be raukšlių ir oro tarp sluoksnių. Pabaigoje juosta dar kartą prispaudžiama ir išlyginama, ypač persidengimo zonoje. Esant padidintai mechaninei apkrovai, papildomai rekomenduojama pritvirtinti ISO vamzdžio apsauginį kilimėlį.

Sandara

DOBAU®-Petrolatum uni – antikorozinė juosta, sudaryta iš cheminio pluošto armatūros (80 g/m²), iš abiejų pusių padengtos modifikuotu petrolatumo junginiu, pasižyminčiu dideliu sukibimo stiprumu ir elastingumu.

Naudojimo sritis

Skirta vėliau dengti suvirinimo siūlių zonas ir profilines dalis, taip pat jungiamąsias detales, namų įvadus, flanšus bei žaibosaugos konstrukcijas. Puikiai tinka sudėtingoms vietoms apdoroti kartu su DOBAU®-Mastix. Darbinė temperatūra iki 30 °C.

Laikymas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių; laikyti sausomis sąlygomis, dėžes statant ant nupjautų kraštų; rietuvės aukštis – ne daugiau kaip 4 dėžės.

Pakuotė

Ritinio ilgis: 10 m; pločiai: 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm.

Techniniai duomenys

Masė	maždaug 1,4 kg/m²
Storis	1,0 mm ± 0,1 mm
Spalva	smėlinė-ruda (spalvos nukrypimai neturi įtakos kokybei)
Atsparumas	atspari UV spinduliams

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.