



DOBAU®-SOS Band

Šaltuoju būdu saviklijė bituminė sandarinimo juosta

Naudojimas

DOBAU®-SOS Band – saviklijė, šaltuoju būdu klojama sandarinimo juosta elastomerinio bitumo masės pagrindu. DOBAU®-SOS Band patikimai sukimba ir sandarina metalą, plastiką, betoną, mūrą, tinką, medieną ir stiklą. Ypač tinka sandarinti:

- siūles ir plyšius
- lietaus latakus
- sandūras prie stogo ir sienos
- dangas
- stiklinius stogus ir šiltnamius
- plieno konstrukcijas
- stogo dangas, karnizus ir apsiuvas

Savybės

- paprastas ir greitas apdorojimas be papildomų priemonių
- šaltuoju būdu saviklijė
- be tirpiklių, draugiška aplinkai

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

Sandarinamas paviršius turi būti atsparus dilimui, be riebalų ir dulkių. Aštriabriaunius nelygumus reikia pašalinti. Nuėmus atskiriamąją plėvelę, bituminė juosta klijuojama ant sandarinamo paviršiaus. Po klijavimo DOBAU®-SOS Band turi būti tvirtai prispausta. Būtina vengti tuščiavidurių vietų (oro burbulų) susidarymo. Siekiant pagerinti sukibimą, sandarinami paviršiai gali būti gruntuojami COLZUMIX®-Haftgrund. Gruntui pasiekus darbinę būseną, klijuojama DOBAU®-SOS Band. Pagrindai, kuriais vaikščiojama ar važiuojama, sandarinimui šia juosta netinka.

Sandara

DOBAU®-SOS Band sudaro išorinė HDPE specialioji plėvelė, padengta aukštos kokybės elastomeriniu bitumu. Kaip atskiriama medžiaga naudojama silikonu padengta plėvelė. Tai užtikrina optimalų

laikymo stabilumą ir patogų apdorojimą.

Naudojimo sritys

Apsauga nuo vandens, vandens garo ir įstrižo lietaus statiniuose (pvz., langų sandūros). Kondensato apsauga ventiliuojamiems fasadams. Slenksčių sandarinimas vidaus patalpose.

Laikymas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti nuo 5 °C iki 40 °C temperatūroje. Ritiniai taip pat turi būti laikomi sausomis sąlygomis ir statomi ant nupjautų kraštų. Produktas nejautrus šalčiui. DOBAU®-SOS Band savybės ilgai išlieka nepakitusios. Rekomenduojama naudoti per 12 mėnesių.

Pakuotė

Ritinio plotis: 75 mm, 100 mm, 200 mm; ritinio ilgis: 10 m.

Techniniai duomenys

Storis	1,5 mm ± 0,2 mm arba 1,2 mm ± 0,15 mm (DIN EN 1849-1)
Ploto masė	1,5 kg/m² ± 0,2 kg/m² arba 1,2 kg/m² ± 0,15 kg/m² (DIN EN 1849-1)
Lankstumas šaltyje	-20 °C (DIN EN 1109)
Sukibimo stiprumas	≥ 60 N/25 mm (DIN EN 1939)
Minkštėjimo temperatūra	≥ 85 °C (DIN EN 1427)

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.