



BIGUMA®-Band Plus

Polimerais modifikuota savaime limpanti bituminė juosta siūlėms sandarinti pagal TL Fug-StB

Naudojimas

BIGUMA®-Band Plus yra polimerais modifikuota, stačiakampio formos, termoplastinė juosta, kurios sudėtyje yra bitumo ir užpildų. Dėl specialios montavimo pagalbos juosta galima dėti be išankstinio lydymo, o klojimas yra ypač greitas ir paprastas. Savaime limpanti bituminė juosta, skirta sandarinti sujungimus tiesiant asfalto dangos kelius, o taip pat sujungti sujungimus, esančius tarp tiesiamų juostų, kurios pagamintos iš mišinių su skirtingomis savybėmis, priklijuoti prie požeminių konstrukcijų ir prie betono.

Aprobuota pagal: TL Fug-StB

Savybės

- savaime limpanti, todėl nereikalauja išankstinio lydymo
- lengvas apdorojimas
- tikslus stačiakampis skerspjūvis
- geros naudojimo savybės dėl modifikavimo polimerais
- sujungimai itin atsparūs senėjimui
- atsparūs vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan.

Naudojimo instrukcija

Apdorojimo nurodymai

Prieš dedant juostą siūlėms sandarinti, pagal ZTV Fug-StB siūlės šonus reikia patepti COLZUMIX®-Haftgrund gruntu. BIGUMA®-Band Plus reikia išimti iš dėžės ir patiesti išilgai siūlės krašto, taip, kad atskiriamasis popierius būtų viršutinėje juostos pusėje. Tada atskiriamąjį popierių reikia nuimti ir modifikuotą juostos pusę visu pločiu prispausti prie paruošto siūlės šono. Tai galima padaryti specialiu prispaudžiančiu prietaisu arba rankiniu būdu, pvz., glaistykle. Modifikuotas sluoksnis pritvirtina juostą prie asfalto šono statybos darbų laikotarpiu; galutinis ilgalaikis sukibimas susidaro, kai siūlę užliejama karštu mišiniu. Juostą galima dėti be liepsnos; pagal ZTV Fug-StB reikia naudoti gruntą ir priklijuoti „šaltąją“ pusę. Prilipdyta juosta siūlėms sandarinti turi būti apsaugota, kad per ją nevažiuotų

statybvietėje važiuojančios mašinos.

Reikalavimai pagrindui

Asfalto dangos sluoksnių šonai (frezuoti, pjauti ar voluoti kraštai) turi būti sausi, švarūs, apsaugoti nuo šalčio, ant jų neturi būti alyvos ir tepalų. Reikia pašalinti pašalinius birius dangos likučius. Siūlės šonai turi būti vienodai gerai užsandarinti, o jų paviršius turi būti kokybiškas — tai užtikrinama mišinio liejimo metu naudojant reikiamas priemones.

Oro sąlygos

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos paviršiaus temperatūra yra mažiausiai 5 °C. Esant žemesnei temperatūrai būtinais reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, liepsna pašildyti siūlės šonus.

Medžiagų sąnaudos

COLZUMIX®-Haftgrund grunto sąnaudos sudaro apie 0,03 l/m kiekvienam dangos storio cm.

Valymo priemonės

Prietaisai: benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai;

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

Laikymas

Vėusiai ir sausai! Galima vieną ant kitos (paguldžius) sukrauti daugiausiai 4 dėžes su įpakuota juosta.

Galiojimo trukmė: mažiausiai 12 mėnesių, laikantis pirmiau nurodytų sąlygų.

Pakuotė

Tiekama įvairių matmenų (aukštis × plotis) juosta pagal užsakymą. Tiekimas: 30 dėžių ant Euro paletės. Ilgio ir svorio reikšmės vienai dėžei ir vienam padėklui žr. techniniame duomenų lape.

Pagrindiniai standartai

- ZTV Fug-StB
- ZTV A-StB
- ZTV BEA-StB
- ZTV Asphalt-StB
- M SNAR

Techniniai duomenys

Juostos aukštis (volutas asfaltas)	ne mažesnis kaip 10 mm
Juostos storis (mastikos asfaltas)	ne mažesnis kaip 10 mm

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.