



# BIGUMA®-Dreieck Band

Polimerais modifikuota, prilydoma bituminė siūlių juosta trikampio formos profiliu

## Naudojimas

BIGUMA®-Dreieck Band – elastomerais pagerinta, pluoštu sutvirtinta ir užpildyta bituminė siūlių juosta lygiašonio trikampio formos. Naudojama tais atvejais, kai reikia suformuoti griovelio profilį tolesniems darbams. Dėl ypatingų medžiagos savybių BIGUMA®-Dreieck Band puikiai prisitaiko prie nelygių pagrindų ir išlenktų paviršių bei užtikrina visišką juostos sukibimą su pagrindu.

## Savybės

- puikiai prisitaiko prie nelygių pagrindų
- greita ir paprasta uždėti
- visiškas sukibimas su pagrindu apsaugo nuo vandens prasiskverbimo po juosta
- lanksti žemoje temperatūroje
- atspari atmosferos poveikiui ir senėjimui
- kitus darbų etapus galima pradėti iš karto po trikampės juostos uždėjimo
- be jokių problemų galima dengti prilydomais bituminiais lakštais, bituminėmis dangomis ir pan.

## Naudojimo instrukcija

### a) Paruošiamieji darbai

Paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių; pašalinami visi pašaliniai birieji dangos likučiai. Juosta tiekama suvyniota ant silikoninio popieriaus su silikoniniais tarpikliais, kad nesuliptų. Tiekiami matmenys: 25×25 mm, 25×30 mm, 30×30 mm, 40×40 mm; dėžėse maždaug 15–18 kg arba 14–30 m, priklausomai nuo matmenų.

### b) Gruntavimas

Prieš uždėdant juostą paviršius turi būti sugruntuotas. COLZUMIX®-VFB arba COLZUMIX®-Haftgrund kartu su juosta sudaro vientisą sistemą. COLZUMIX®-Haftgrund reikia naudoti ten, kur pagrindo negalima juodinti. Gruntas užtepamas teptuku arba užpurškiamas.

### c) Uždėjimas

BIGUMA®-Dreieck Band išimama iš dėžės, išvyniojama palei siūlės kraštą ir lengvai apylydoma propano dujų degikliu arba priklijuojama naudojant bitumą. Minkšta, lipni juosta tvirtai prispaudžiama

prie sugruntuoto pagrindo, kad abi jos pusės visiškai priliptų prie kraštų ir įgautų formų be tuštumų. Gruntas ir juosta kartu užtikrina ilgalaikį sukibimą.

## Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

## Laikymas

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis viena ant kitos sukrauti daugiausia 4 dėžės; tokiomis sąlygomis galiojimo trukmė praktiškai neribota.

## Pakuotė

Dėžė: 25×25 mm – 30 rulonų; 30×30 mm – 24 rulonai. Kiti matmenys – pagal užklausą.

## Techniniai duomenys

<b>Minkštėjimo temperatūra (žiedo ir rutulio metodas)</b>	> 90 °C
<b>Kūgio išmigimas</b>	apie 30 (1/10 mm)
<b>Formos išlaikymas</b>	apie 24 %
<b>Lenkimas esant 0 °C</b>	be plyšių
<b>Deformacija ir sukibimas esant –10 °C</b>	> 10 %

[www.biguma.lt](http://www.biguma.lt) | [info@biguma.lt](mailto:info@biguma.lt)



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.