



BIGUMA®-Fertigschlämme L

Tirpiklio pagrindu paruoštas porų užpildymo šlamos su smulkiagrūdžiais mineralais

Naudojimas

BIGUMA®-Fertigschlämme L naudojamas asfalto paviršiams sandarinti ir viršutiniams sluoksniams atnaujinti. Be to, porų užpildas pailgina šiurkščių ir porėtų asfalto paviršių naudojimo trukmę ir apsaugo paviršiaus sluoksnius nuo tolesnio pažeidimo. Asfalto dangos, kurių paviršiuje yra daug atvirų porų, gali būti sutaisytos BIGUMA®-Fertigschlämme L. Kadangi BIGUMA®-Fertigschlämme L užtepamas be jokių įrenginių, jį ypač paprasta naudoti.

Standartai: TL-Sbit

Savybės

- atnaujina rišiklį senoje asfalto dangoje
- atsparus paviršiaus vandeniui iškart po užtepimo
- paprasta naudoti, nes nereikia jokių įrenginių
- tiksotropiškas, todėl paprasta apdoroti; sandėliuojant nesikeičia savybės
- atsparus mechaninei apkrovai

Naudojimo instrukcija

Užtepimas

Prieš naudojimą BIGUMA®-Fertigschlämme L turi būti išmaišomas. Užpildas paskirstomas tolygiai naudojant stumtuvą su gumos sluoksniu ir traukiamas per asfalto dangos skaldos viršų. Ant naujos asfalto dangos rekomenduojama pirmiausia padengti bandomąjį plotą, kadangi gali pasirodyti suminkštėjimas. Kiekvieno sluoksnio džiūvimo laikas yra nuo 2 iki 3 valandų ir priklauso nuo temperatūros. Antru sluoksniu paviršius gali būti dengiamas tik tada, kai visiškai išdžiūvęs pirmasis sluoksnis. BIGUMA®-Fertigschlämme L netinka profilio korekcijai.

Reikalavimai pagrindui

Dangos paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas. Pagrindas turi būti lygus ir gerai sutankintas. BIGUMA®-Fertigschlämme L negali būti dengiamas ant naujai paklotos asfalto dangos anksčiau nei po 4 savaites trukusio oro sąlygų poveikio.

Oro sąlygos

Darbus galima vykdyti tik esant sausoms oro sąlygoms. Oro ir dangos paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C.

Medžiagų sąnaudos

Viengubas šlamo sluoksnis: apie 0,8–1,5 kg/m².

Dvigubas šlamo sluoksnis:

1. sluoksnis apie 1,0–1,5 kg/m²

2. sluoksnis apie 0,6–1,2 kg/m²

Valymo priemonės

Su pagrindu nesukibusi masė: BIGUMA®-SWS.

Su pagrindu sukibusi masė: BIGUMA®-SWS arba naudojami standartiniai tirpikliai.

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

Laikymas

Neatidaryta originali BIGUMA®-Fertigschlämme L pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 12 mėnesių.

Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio.

Pakuotė

Skardinė pakuotė: 30 kg.

Pagrindiniai standartai

- ZTV BEA-StB

Techniniai duomenys

Išorinė charakteristika (DIN EN 1425)	juodas iki pilkas, liejamas, tolygus
Svorio sumažėjimas dėl garavimo (DIN 52045-1)	< 30 %
Tankis 25 °C (DIN EN ISO 3838)	apie 1,30 g/cm ³
Tirpiklis	angliavandeniliai

Kietosios medžiagos	> 70 %
Riškis (DIN EN 12591)	bitumas

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.