



# BIGUMA®-Fertigschlämme SF

Specialus paruoštas šlamas polimerais modifikuotos bituminės emulsijos pagrindu

## Naudojimas

Dėl puikaus atsparumo rūgštims, šarmams ir agresyviems skysčiams BIGUMA®-Fertigschlämme SF puikiai tinka sandarinti asfalto paviršius vandenį teršiančių skysčių laikymo, pildymo ir perpylimo įrenginiuose; jį naudojant galima žymiai pailginti dangos naudojimo trukmę. Produktas taip pat apsaugo susidėvėjusius paviršiaus sluoksnius nuo tolesnio pažeidimo. Asfalto dangos, kurių paviršiuje yra daug atvirų porų, gali būti sutaisytos BIGUMA®-Fertigschlämme SF.

## Savybės

- puikus atsparumas rūgštims, šarmams ir agresyviems skysčiams
- labai geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais
- puikios eksploatacinės savybės aukštoje ir žemoje temperatūroje
- be tirpiklių, todėl ekologiškas
- paprasta naudoti, nes nereikia jokių įrenginių
- bituminė statybinė medžiaga užtikrina paprastą perdirbimą

## Naudojimo instrukcija

### Užtepimas

Prieš naudojimą BIGUMA®-Fertigschlämme SF turi būti išmaišomas. Šlamas paskirstomas tolygiai naudojant stumtuvą su gumos sluoksniu ir traukiamas per asfalto dangos skaldos viršų. Esant dideliame karščiui, prieš liejant šlamą, asfalto dangą reikia šiek tiek sudrėkinti vandeniu. Siekiant pagerinti šurkštumą, į BIGUMA®-Fertigschlämme SF galima sumaišyti maždaug 10 % nemolingo smėlio (granulės 0/2). Per apdorotus paviršius galima važiuoti tik tada, kai šlamas visiškai išdžiūvęs. Kiekvieno šlamo sluoksnio džiūvimo laikas yra nuo 2 iki 4 valandų ir priklauso nuo temperatūros. Antru šlamo sluoksniu paviršius gali būti dengiamas tik tada, kai visiškai išdžiūvęs pirmasis sluoksnis.

### Reikalavimai pagrindui

Dangos paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas. Pagrindas turi būti lygus ir gerai sutankintas. BIGUMA®-Fertigschlämme SF negali būti dengiamas ant naujai paklotos asfalto dangos anksčiau nei po 4 savaites trukusio oro sąlygų poveikio.

## Oro sąlygos

---

Darbus galima vykdyti tik esant sausoms oro sąlygoms. Oro ir dangos paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +10 °C.

## Medžiagų sąnaudos

---

Viengubas šlamo sluoksnis: apie 0,8–1,5 kg/m<sup>2</sup>.

Dvigubas šlamo sluoksnis:

1. sluoksnis apie 1,0–1,5 kg/m<sup>2</sup>
2. sluoksnis apie 0,6–1,2 kg/m<sup>2</sup>

Pirminis gruntas senesnėms asfalto dangoms (BIGUMA®-Fertigschlämme SF, skiestas su vandeniu santykiu 1:1): apie 0,4–0,6 kg/m<sup>2</sup>.

## Valymo priemonės

---

Su pagrindu nesukibusi masė: vanduo.

Su pagrindu sukibusi masė: BIGUMA®-SWS, benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai.

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

## Laikymas

---

Neatidaryta originali BIGUMA®-Fertigschlämme SF pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 6 mėnesius. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio.

## Pakuotė

---

Plastikinė pakuotė: 30 kg.

## Techniniai duomenys

<b>Išorinė charakteristika (DIN EN 1425)</b>	juodas iki pilkas, liejamas, tolygus
<b>Svorio sumažėjimas dėl garavimo (DIN 52045-1)</b>	< 30 %

<b>Tankis 25 °C (DIN EN ISO 3838)</b>	apie 1,30 g/cm <sup>3</sup>
<b>Rišiklis</b>	polimerais modifikuotas bitumas
<b>Kietosios medžiagos</b>	> 70 %

[www.biguma.lt](http://www.biguma.lt) | [info@biguma.lt](mailto:info@biguma.lt)



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.