



BIGUMA®-GRANO MA

Granuliuotas liejamasis asfaltas

Naudojimas

Reikia produkto, greitai ir ekonomiškai pataisančio kelio pažeidimus – plyšius, duobes ir įdubas? Tuomet BIGUMA®-GRANO MA yra idealus sprendimas! Granuliuota forma leidžia paprastai ir tiksliai dozuoti medžiagą pagal konkretų poreikį. Granulės taip pat labai lengvai lydosi, todėl gali būti tiesiogiai užklotos pažeistoje vietoje, naudojant karšto remonto prietaisą su degikliu. Pakankamas stabilumas užtikrinamas dangos storiui iki 40 mm.

Standartai: TL Asphalt-StB, DIN EN 13108-6

Savybės

- granules paprasta dozuoti pagal numatytą paskirtį
- granulės lengvai lydosi
- puikiai apdirbama
- be tuštumų, nereikia papildomai tankinti volu ar vibracine plokšte
- užneštas sluoksnis sandarus vandeniui, atsparus ledą tirpinančių druskų tirpalams
- geras sukibimas su mineraliniais ir bituminiais pagrindais
- tinkama pakartotiniam naudojimui kaip regeneruotas asfaltas
- pakankamas stabilumas dangos storiui iki 40 mm
- atsparus vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan.
- bituminė statybinė medžiaga užtikrina paprastą perdirbamumą
- naudojant priedą Colzuphalt®, apdorojimo temperatūra sumažinama daugiau kaip 30 °C

Naudojimo instrukcija

a) Lydymas

Granulės atsargiai pakaitinamos iki 180–230 °C katile su mechaniniu maišymo įtaisu, netiesioginiu pakaitinimu ir termostatu. Būtina vengti terminio perkaitimo – kitaip gali būti pažeisti priedai. Didžiausia laikymo katile trukmė – 7 valandos. Lydant galima pridėti maždaug 0,2 % priedo Colzuphalt®, leidžiančio apdorojimo temperatūrą sumažinti maždaug 30 °C.

b) Tiesioginis remontinis užklojimas

Sluoksnių pakaitinimas karšto remonto prietaisu su degikliu galimas, tačiau atliekamas atsargiai – būtina vengti rišiklio nudegimo. Paviršius išlyginamas asfalto glaistykle, lyginimo lenta ir pan. Prieš medžiagai atvėstant, ant jos užbarstoma švari, prireikus rišikliu padengta skalda.

c) Pagrindas

Pagrindas kruopščiai išvalomas; pašalinami biriejai dangos likučiai ir purvas. Rekomenduojamas išankstinis pakaitinimas. Sudėtingesniems pagrindams sukibimą ir dulkių surišimą gali pagerinti DOBAU®-Bitumengrundierung. Esant temperatūroms, žemesnėms už ZTV Asphalt-StB nurodytas ribas, taikomos kiekvienam atvejui pritaikytos džiovavimo ir pakaitinimo priemonės.

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis, be tiesioginių saulės spindulių, produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių.

Pakuotė

20 kg, EURO padėklas 480 kg. „Big-bag“ 300 kg, 2 „big-bags“ ant EURO padėklo – 600 kg.

Pagrindiniai standartai

- TL Asphalt-StB
- ZTV Asphalt-StB
- TP Asphalt-StB
- DIN EN 13108-6

Techniniai duomenys

Apdoravimo temperatūra	apie 180–230 °C
Tankis	apie 2,5 g/cm ³
Gruntas (jei reikia)	DOBAU®-Bitumengrundierung
Priedas (pasirinktinai)	Colzuphalt®

Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.