



BIGUMA®-Rep

Šaltuoju būdu klojama kelių tiesimo ir remonto masė

Naudojimas

BIGUMA®-Rep sukurtas greitam duobių ir išdaužų asfalto dangoje užpildymui. Ši remonto masė klojama šaltuoju būdu, o vietoje sumaišoma greitai ir paprastai. Dėl daugiakomponentės sudėties masė sukietėja labai greitai. BIGUMA®-Rep tiekama skirtingų frakcijų.

Galimos frakcijos: 0,3 mm, 0,5 mm (kitos – pagal užklausą).

Savybės

- klojama šaltuoju būdu
- greitas ir paprastas remonto masės sumaišymas vietoje
- daugiakomponentė sudėtis užtikrina greitą sukietėjimą tikslinės reakcijos principu
- asfalto mišinio tankinti nereikia
- skirtingos frakcijos pritaikytos individualioms paskirtims

Naudojimo instrukcija

Maišymas

Pirmiausia visi reakcijos milteliai įmaišomi į mineralinę dalį, tada įpilama 2 l vandens (jei aplinkos temperatūra viršija 25 °C, įpilama 3 l). Prieš pilant bituminė emulsija sukratoma ir visa supilama į sudrėkintą mineralinę dalį; maišoma iki vienalytės rudos spalvos – ne ilgiau kaip 2 minutes.

Užpildymas

Darbo trukmė – 5–15 minučių, priklausomai nuo temperatūros. Paruoštas plotas užpildomas ir išlyginamas glaistykle ar kastuvu, lengvai prispaudžiant ir paliekant nedidelį iškilimą. Sluoksnio storis: 0,5–2 cm (0/3 mišiniui) ir 1–3 cm (0/5 mišiniui). Eismas atveriamas maždaug po 20–30 minučių.

Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, stabilus, be alyvos ir riebalų; pašalinami pašaliniai biriejai dangos likučiai. Pagrindas gali būti drėgnas, tačiau stovintis vanduo turi būti pašalintas. Karštu oru pagrindą rekomenduojama sudrėkinti.

Oro sąlygos

Paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C; viso klojimo ir kietėjimo metu būtina vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio.

Valymo priemonės

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinas ir naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 6 mėnesius; laikyti be dulkių, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir stiprios kaitros.

Pakuotė

Plastikiniai rinkiniai; kiekvieną rinkinį sudaro mineralinė dalis, jai suderinta bituminė emulsija ir reakcijos milteliai.

Frakcija 0/3: 18 kg. Frakcija 0/5: 18 kg.

Techniniai duomenys

Frakcijos	0/3 mm, 0/5 mm (kitos – pagal užklausą)
------------------	---

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.