



# COLZUMIX®-DS

Tirpiklio pagrindu pagamintas bituminis gruntas

---

## Naudojimas

COLZUMIX®-DS – bituminis gruntas, specialiai sukurtas remonto masėms BIGUMA®-DS 01, BIGUMA®-DS 10, BIGUMA®-DS 30 ir BIGUMA®-DS 01 E. Jis užtikrina tinkamą remonto masės sukibimą, ypač su šiurkščiais pagrindais ir pagrindais, kuriuose trūksta rišiklio.

## Savybės

- puikus sukibimo stiprumas su beveik visais pagrindais, ypač asfaltu ir betonu
- greitai džiūsta
- gera danga

## Naudojimo instrukcija

### Pagrindas ir apdorojimas

Gruntas suriša prie betono ir asfalto prilipusias dulkes ir sudaro sulimpantį sluoksnį, vėliau susijungiantį su remonto mase. Pagrindas turi būti sausas ir be alyvos, riebalų bei pašalinių burių dangos likučių. Atkuriant kelio ženklimą, prieš grunto užtepimą frezuojant turi būti visiškai pašalintas senas ženklimas ir bet kokie grunto ar dangos likučiai.

Prieš naudojimą COLZUMIX®-DS kruopščiai išmaišomas. Užtepamas teptuku arba užpurškiamas. Prieš klojant BIGUMA® remonto masę, bituminis gruntas turi visiškai išdžiūti – tai trunka maždaug 1 valandą, priklausomai nuo oro sąlygų.

### Oro sąlygos

Aplinkos ir paviršiaus temperatūra turi būti didesnė nei +5 °C. Apdorojimo ir džiūvimo metu būtina vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio.

### Medžiagų sąnaudos

Maždaug 0,3–0,5 l/m<sup>2</sup>. Tepti tolygiai per visą plotą, kad išdžiūvus susidarytų plona, ištisinė rišamoji plėvelė. Rekomenduojami bandomieji plotai; sąnaudos priklauso nuo pagrindo tipo.

### Valymo priemonės

---

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

## Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių; saugoti nuo šalčio. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir stiprios kaitros. Laikyti tik gerai vėdinamose patalpose.

## Pakuotė

Kanistras: 10 l, 30 l.

## Techniniai duomenys

<b>Rišiklis</b>	bitumas
<b>Tirpiklis</b>	baltasis benzinas (lakieji angliavandeniliai)
<b>Konsistencija</b>	skystis
<b>Pliūpsnio temperatūra</b>	apie 30 °C
<b>Tankis</b>	apie 0,90 g/cm <sup>3</sup>

[www.biguma.lt](http://www.biguma.lt) | [info@biguma.lt](mailto:info@biguma.lt)



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.