



# COLZUMIX®-Haftgrund N2 Plus

Specialiai modifikuotas, skaidrus, sintetinis pirminis gruntas, skirtas BIGUMA®-N2 Plus siūlių sandarikliui

## Naudojimas

COLZUMIX®-Haftgrund N2 Plus yra specialiai modifikuotas, skaidrus, sintetinis pirminis gruntas, skirtas BIGUMA®-N2 Plus siūlių sandarikliui. Kartu su BIGUMA®-N2 Plus ypač tinka naudoti ant kelių dangų, kuriose siūlių šonus veikia padidintos apkrovos. Dėl itin gero sukibimo gali būti naudojamas ir tada, kai dėl betono sudėties siūlių šonų sukibimo paviršius yra kritinis.

Atitinka standartų TL Fug-StB ir EN 14188-4 (PRH tipas) reikalavimus.

**Standartai:** TL Fug-StB, EN 14188-4, PRH tipas

## Savybės

- itin geras sukibimas su beveik visais paviršiais, o ypač su asfalto ir betono paviršiais
- puikiai tinka kritinėse taikymo srityse
- labai trumpas džiūvimo laikas
- atsparus vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan.
- skystas, todėl jį paprasta naudoti

## Naudojimo instrukcija

### a) Paruošiamieji darbai

Užliejamos betono ir asfalto siūlės, prireikus, turi būti švariai nupučiamos suspaustu oru arba nuvalomos šepetine valymo mašina, be to, valymo ir liejimo darbai turi būti vykdomi atskirai. Dirbtiniu būdu džiovinant arba šildant vietas, kur liejamas siūlių sandariklis, prireikus, reikia naudoti slėgiu veikiančius karšto oro paskirstymo prietaisus.

### b) Grunto naudojimas

Pirminio grunto paskirtis yra suklijuoti prie betono ir asfalto konstrukcijų sukimbančias dulkes ir sudaryti tvirtai sulimpantį sluoksnį, kuris vėliau susijungia su užliejamu siūlių sandarikliu. COLZUMIX®-Haftgrund N2 Plus galima užpurkšti arba užtepti ant siūlės šonų. Pirminis gruntas, sudarydamas plėvelę, turi visiškai uždengti siūlės šonus. Rekomenduojama ant abiejų siūlės pusių užtepti maždaug

1 cm pločio grunto juostą. Galima naudoti tik tiek pirminio grunto, kad siūlės dugne nesusidarytų jo perteklius.

### **c) Siūlių užpildymas**

Prieš liejant sandariklį į siūlę, užteptas gruntas turi būti išdžiūvęs – paviršiai turi būti išdžiūvę tiek, kad per juos perbraukus pirštu, pirštas nesušlaptų. Su COLZUMIX®-Haftgrund N2 Plus gruntu tepamos siūlės turi būti sausos ir nedulkėtos, tam, kad būtų užtikrinamas intensyvus sujungimas su betonu arba asfaltu. Sandariklio sluoksnį reikėtų lieti tiesiogiai ant išdžiūvusio grunto. Reikėtų vengti ant išdžiūvusio grunto susidarančių nešvarumų dėl dulkių arba vandens, nes dėl to sumažėja siūlės šonų ir sandariklio sukibimo tvirtumas.

### **Oro sąlygos**

---

Iš anksto paruoštas siūles galima sandarinti tik esant sausam orui ir kai statybinės konstrukcijos paviršiaus temperatūra yra didesnė nei +0 °C.

### **Medžiagų sąnaudos**

---

Grunto sąnaudos sudaro maždaug 3 % reikalingo sandariklio kiekio.

### **Valymo priemonės**

---

Prietaisai: BIGUMA®-SWS, benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai;

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

### **Laikymas**

---

Produktą reikia laikyti tik gerai vėdinamose patalpose. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius. Būtina laikytis saugos duomenų lape išdėstytų reikalavimų.

### **Pakuotė**

---

Kanistras: 5 litrai.

[www.biguma.lt](http://www.biguma.lt) | [info@biguma.lt](mailto:info@biguma.lt)

**BIGUMA**  
B A L T I C 

Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.