



COLZUMIX®-Haftgrund

Skaidrus, sintetinis pirminis gruntas, skirtas visiems bituminiams BIGUMA® siūlių sandarikliams

Naudojimas

COLZUMIX®-Haftgrund yra skaidrus, sintetinis pirminis gruntas, skirtas visiems bituminiams BIGUMA® siūlių sandarikliams.

Atitinka standartų TL Fug-StB ir EN 14188-4 (PRH tipas) reikalavimus.

Standartai: TL Fug-StB, EN 14188-4, PRH tipas

Savybės

- itin geras sukibimas su beveik visais paviršiais, o ypač su asfalto ir betono paviršiais
- labai trumpas džiūvimo laikas
- itin gerai suklijuoja dulkes
- užtikrina, kad gerai susiklijuotų siūlės šonai ir liejamas siūlių sandariklis
- atsparus vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan.
- skystas, todėl jį paprasta naudoti

Naudojimo instrukcija

a) Paruošiamieji darbai

Užliejamos betono ir asfalto siūlės, prireikus, turi būti švariai nupučiamos suspaustu oru arba nuvalomos šepetine valymo mašina, be to, valymo ir liejimo darbai turi būti vykdomi atskirai. Dirbtiniu būdu džiovinant arba šildant vietas, kur liejamas siūlių sandariklis, prireikus, reikia naudoti slėgiu veikiančius karšto oro paskirstymo prietaisus.

b) Grunto naudojimas

Pirminio grunto paskirtis yra suklijuoti prie betono ir asfalto konstrukcijų sukimbančias dulkes ir sudaryti tvirtai sulimpantį sluoksnį, kuris vėliau susijungia su siūlių sandarikliu. COLZUMIX®-Haftgrund galima užpurkšti arba užtepti ant siūlės šonų. Pirminis gruntas, sudarydamas plėvelę, turi uždengti visus užpildomo ploto šonus. Kai siūlė yra ant važiuojamosios dalies, rekomenduojama ant abiejų siūlės pusių užtepti maždaug 1 cm pločio grunto juostą. Galima naudoti tik tiek pirminio grunto, kad

siūlėje nesusidarytų jo perteklius.

c) Siūlių užpildymas

Prieš liejant sandariklį į siūlę, gruntas turi būti išdžiūvęs. Gruntas turi būti išdžiūvęs tiek, kad per jį perbraukus pirštu, pirštas nesuslaptų. Su COLZUMIX®-Haftgrund gruntu tepama siūlė turi būti nedulkėta ir sausa, tam, kad būtų užtikrinamas intensyvus sujungimas su betonu arba asfaltu. Sandariklio sluoksnį reikėtų lieti tiesiogiai ant išdžiūvusio grunto. Reikėtų vengti ant išdžiūvusio grunto susidarančių nešvarumų dėl dulkių arba vandens, nes dėl to sumažėja siūlės šonų ir sandariklio sukibimo tvirtumas.

Oro sąlygos

Gruntą ant iš anksto apdorotos siūlės galima lieti tik esant sausam orui ir kai statybinės konstrukcijos paviršiaus temperatūra yra didesnė nei +0 °C.

Medžiagų sąnaudos

COLZUMIX®-Haftgrund: grunto sąnaudos sudaro maždaug 3 % liejamo siūlių sandariklio kiekio.

Valymo priemonės

Prietaisai: benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai;

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

Laikymas

Produktą reikia laikyti tik gerai vėdinamose patalpose. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius. Būtina laikytis saugos duomenų lape išdėstytų reikalavimų.

Pakuotė

Kanistras: 10 ir 30 litrų.

Pagrindiniai standartai

- ZTV Fug-StB

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.