



COLZUMIX®-VPD

Gruntas siūlių sandarinimo sistemai BIGUMA®-VPD

Naudojimas

COLZUMIX®-VPD – bespalvis arba gelsvas, sintetinis gruntas siūlių sandarinimo sistemai BIGUMA®-VPD. Jis pasižymi geru sukibimo stiprumu su beveik visais pagrindais ir dideliu prasiskverbimu pro dulkes. Dėl skystos konsistencijos COLZUMIX®-VPD ypač paprastas apdoroti.

Standartai: DIBt Z-74.6-93, DIBt Z-74.62-158, DIN EN 14188-4, PRH tipas

Savybės

- geras sukibimas su beveik visais pagrindais
- greitai džiūstantis gruntas
- didelis prasiskverbimas pro dulkes
- užtikrina gerą sukibimą tarp siūlės šonų ir BIGUMA®-VPD siūlių sandariklio
- atsparus vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims ir pan.
- skystas, todėl paprasta apdoroti

Naudojimo instrukcija

a) Paruošiamieji darbai

Sandarinamos siūlės turi būti kruopščiai nupūstos suspaustu oru arba išvalytos šepetine valymo mašina; valymo ir liejimo darbai turi būti vykdomi atskirai. Dirbtiniu būdu džiovinant arba šildant siūles, prireikus, reikia naudoti slėgiu veikiančius karšto oro paskirstymo prietaisus.

b) Grunto užtepimas

Gruntas suriša prie siūlės šonų prilipusias dulkes ir sudaro sulimpantį sluoksnį, vėliau susijungiantį su sandarikliu. COLZUMIX®-VPD užpurškiamas arba užtepamas teptuku; gruntas, sudarydamas plėvelę, turi visiškai padengti siūlės šonus. Naudojama tik tiek grunto, kad jis nesikauptų siūlės dugne.

c) Siūlių sandariklio užpylimas

Prieš liejant sandariklį, gruntas turi būti išdžiūvęs tiek, kad per jį perbraukus pirštu, pirštas nesušlaptų; siūlės turi būti sausos ir be dulkių. Sandariklis liejamas iš karto, kai gruntas išdžiūsta. Būtina vengti, kad ant išdžiūvusio grunto patektų dulkių ar vandens – kitaip gali susilpnėti sukibimas su sandarikliu.

Oro sąlygos

Paruoštas siūles galima sandarinti tik esant sausam orui ir kai paviršiaus temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C.

Medžiagų sąnaudos

COLZUMIX®-VPD: maždaug 3 % nuo reikiamo sandariklio kiekio.

Valymo priemonės

Prietaisai (kai gruntas dar nesukietėjęs): benzinas ir naudojami standartiniai tirpikliai

Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti

Laikymas

Laikyti tik gerai vėdinamose patalpose; saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius. Būtina laikytis saugos duomenų lapo išdėstytų reikalavimų.

Pakuotė

Metalinė skardos pakuotė: 10 l.

Pagrindiniai standartai

- DIBt Z-74.6-93 (LAU sistemos)
- DIBt Z-74.62-158 (JGS / biodujų sistemos)

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.