



PROXAN®-CP-P

Dvikomponentis gruntas polisulfidiniams sandarikliams ant sugeriančių pagrindų

Naudojimas

PROXAN®-CP-P – dvikomponentis gruntas polisulfidiniams sandarikliams / siūlių užpildams. PROXAN®-CP-P veikia kaip plėvelė ant poringų, sugeriančių pagrindų – betono, mūro ir medienos – ir suformuoja vienalytį, pakankamai stabilų paviršių sandarikliui.

Savybės

- epoksidinės dervos pagrindu
- tinka sugeriantiems pagrindams
- puikus sukibimas

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

Pagrindas turi būti sausas, be dulkių, riebalų ir pašalinių burių dalių. Komponentai A ir B kruopščiai sumaišomi, gruntas tolygiai užtepamas teptuku. Po 30 minučių–2 valandų išgaravimo trukmės (priklausomai nuo temperatūros) galima dėti sandariklį. Gruntas neturi būti visiškai išdžiūvęs. Jei praėjo daugiau kaip 24 valandos, senas sluoksnis turi būti paširkštinamas ir užtepamas naujas gruntas. Būtina įsitikinti, kad ant grunto paviršiaus nesusidarė drėgmės plėvelė dėl temperatūros kritimo žemiau rasos taško.

Oro sąlygos

Būtina įsitikinti, kad ant grunto paviršiaus nesusidarė drėgmės plėvelė dėl temperatūros kritimo žemiau rasos taško.

Medžiagų sąnaudos

0,01–0,02 l viename tiesiniame metre (priklausomai nuo siūlės matmenų)

Laikymas

Sausomis sąlygomis, ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje produktą galima laikyti 12 mėnesių.

Pakuotė

Kombinuota pakuotė po 1 litrą (komponentai A ir B): 10 vnt. dėžėje.

Techniniai duomenys

Cheminė sudėtis	epoksidinė derva
Apdorojimo trukmė	apie 2-3 valandos
Išgaravimo trukmė	30 minučių-2 valandos (priklausomai nuo temperatūros)
Maišymo santykis	A : B = 4 : 1 masės dalys
Sąnaudos	0,01-0,02 l / tiesinis m (priklausomai nuo siūlės matmenų)

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.