



DOBAU®-Abdichtungsband KSK

Saviklijė, šaltuoju būdu klojama bituminė sandarinimo juosta

Naudojimas

DOBAU®-Abdichtungsband KSK (DOBAU®-Sandarinimo juostos) – paprastai į reikiamas juostas pjaustomi DOBAU®-Abdichtungsband KSK ruošiniai, patogesni sandarinant sienų angas, kampus, kraštus ir kitas smulkias konstrukcijų detales. DOBAU®-Abdichtungsband KSK gali būti naudojama kaip bituminė drėgmės užtvara pagal DIN EN 14967. Tinka naudoti tiek viduje, tiek lauke.

Standartai: DIN EN 14967

Savybės

- šaltuoju būdu saviklijė
- patogų apdoroti žemoje temperatūroje
- iš karto sandari vandeniui, taip pat ir įstrižam lietai
- padengia plyšius
- be tirpiklių
- CE sertifikuota
- sandari radonui

Naudojimo instrukcija

Reikalavimai pagrindui

Sausas pagrindas turi būti lygus, tvirtas, pakankamos laikomosios galios, be dulkių ir priemaišų. Pagrindas turi būti be tuštumų, ertmių, plyšių, briaunų, dulkių, dervos, pikio, klijinio alyvos, senų dangų ar kitų sluoksnių, galinčių pabloginti sukibimą. Perėjimuose iš horizontalių į vertikalius paviršius turi būti formuojami apvadai, pvz., naudojant BIGUMA®-Dreieck Band. DOBAU®-Abdichtungsband KSK gali būti apdorojama be grunto, kai temperatūra ne žemesnė kaip 5 °C. Žemoje, beveik užšalimo, temperatūroje pagrindas turi būti gruntuojamas COLZUMIX®-Haftgrund. Prieš apdorojimą juosta turi būti laikoma kambario temperatūroje. Esant 20 °C ir 50 % santykinei oro drėgmei, grunto džiūvimo trukmė – maždaug 2 valandos (sąnaudos – maždaug 200 g/m²). Prieš klijuojant gruntas turi būti visiškai išdžiūvęs; juosta turi būti suklijuojama per 6 valandas nuo gruntavimo, kitaip pagrindą reikia gruntuoti iš naujo.

Apdorojimas

Reikiamos juostos atpjaunamos pagal reikiamą ilgį. Nuėmus atskiriamąją plėvelę, juostos klijuojamos numatytose vietose ir stipriai prispaudžiamos guminiu voleliu. Pjaustoma visada aštriu peiliu, dažnai sudrėkinant jį vandeniu.

Atkreipiame dėmesį

Patikimas sukibimas negalimas, jei ant sugruntuoto paviršiaus susidarė kondensatas. Prieš klijavimą būtina užtikrinti, kad pagrindas būtų sausas. Būtina vengti taškinių ir linijinių apkrovų bei apkrovų, kurios dėl įspaudimų gali pabloginti sandariklio funkciją.

Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti vėsioje ir sausose sąlygose.

Pakuotė

Ritinis: 1 m plotis × 15 m ilgis. Specialūs matmenys – pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

Pagrindo plėvelė	kryžmiškai laminuota HDPE plėvelė
Didžiausia tempimo jėga išilgai / skersai	> 200 N/50 mm (DIN EN 12311-1)
Pailgėjimas	> 150 % (DIN EN 12311-1)
Atsparumas plyšio plitimui	> 100 N (DIN EN 12310-1)
Lankstumas šaltyje	< -30 °C (DIN EN 1109)
Sandarumas vandeniui	> 4 bar / 24 val. (DIN EN 1928 B)
Vandens garų pralaidumas	sd vertė ≥ 160 m (DIN EN 1931)
Elgsena ugnyje	degumo klasė E (DIN EN 13501-1)
Apdorojimo temperatūra	nuo -5 °C iki +40 °C
Atsparumas temperatūrai	nuo -30 °C iki +80 °C
Storis	> 1,5 mm (DIN EN 1849-1)
Plotis	1 m
Ilgis (standartinis)	15 m
Svoris ritinyje	apie 23 kg

Specialūs matmenys

pagal užsakymą

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.