



# DOBAU®-Abdichtungsband Vlies KSK

Saviklijė, šaltuoju būdu klojama bituminė sandarinimo juosta su veltinio sluoksniu

## Naudojimas

DOBAU®-Abdichtungsband VLIES KSK (DOBAU®-Sandarinimo juostos su veltiniu) – šaltuoju būdu saviklijės bituminės sandarinimo juostos, ant kurių viršaus laminuotas specialus veltinys, leidžiantis vėliau sandarinimo plotą padengti tinku. DOBAU®-Abdichtungsband VLIES KSK naudojama, pavyzdžiui, perėjimuose tarp lango ir statinio arba perėjimuose nuo slenksčio prie betoninės perdangos.

## Savybės

- šaltuoju būdu saviklijė
- patogų apdoroti žemoje temperatūroje
- iš karto sandari vandeniui, taip pat ir įstrižam lietu
- padengia plyšius
- ant viršaus galima dengti tinką
- be tirpiklių
- CE sertifikuota
- sandari radonui

## Naudojimo instrukcija

### Pagrindo paruošimas ir apdorojimas

Sausas pagrindas turi būti lygus, tvirtas, pakankamos laikomosios galios, be dulkių ir priemaišų. DOBAU®-Abdichtungsband VLIES KSK gali būti apdorojama be grunto, kai temperatūra ne žemesnė kaip 5 °C. Žemoje, beveik užšalimo, temperatūroje pagrindas turi būti gruntuojamas COLZUMIX®-Haftgrund (maždaug 200 g/m<sup>2</sup>). Prieš apdorojimą juosta turi būti laikoma kambario temperatūroje. Prieš klijuojant gruntas turi būti visiškai išdžiūvęs; juosta turi būti suklijuojama per 6 valandas, kitaip pagrindą reikia gruntuoti iš naujo. Po klijavimo juosta tvirtai prispaudžiama – būtina vengti tuščiavidurių vietų (oro burbulų). Jei klijuojamos kelios juostos, persidengimas turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.

## Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti vėsiomis ir sausomis sąlygomis.

## Pakuotė

Ritinių pločiai: 100 mm, 200 mm, 300 mm, 500 mm; ilgis: 10 m (standartinis). Kiti matmenys – pagal užsakymą.

## Techniniai duomenys

<b>Bendras juostos storis</b>	1,5 mm ± 0,2 mm (DIN EN 1849-1)
<b>Minkštėjimo temperatūra</b>	≥ 85 °C (DIN EN 1427)
<b>Lankstumas šaltyje</b>	≤ -20 °C (DIN EN 1109)
<b>Didžiausia tempimo jėga</b>	> 200 N/50 mm (DIN EN 12311-1)
<b>Pailgėjimas</b>	> 150 % (DIN EN 12311-1)
<b>Sukibimo stiprumas</b>	> 30 N/25 mm (DIN EN 1939)
<b>Apdorojimo temperatūra</b>	nuo -5 °C iki +40 °C

[www.biguma.lt](http://www.biguma.lt) | [info@biguma.lt](mailto:info@biguma.lt)



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.