



# DOBAU®-Nageldichtband DSK

Elastinga, iš abiejų pusių šaltuoju būdu saviklijė vinių sandarinimo juosta

## Naudojimas

DOBAU®-Nageldichtband DSK – iš abiejų pusių šaltuoju būdu saviklijė sandarinimo juosta, skirta atraminių lotelių (kontrlotelių) pradiniam tvirtinimui ant šlaitinių stogų povandeninio sluoksnio. Elastingos bitumo masės savybės užtikrina patikimą, vandeniui sandarų vinių pradūrimo vietų užsandarinimą.

## Savybės

- paprastas, greitas apdorojimas be papildomų priemonių
- šaltuoju būdu saviklijė
- be tirpiklių, draugiška aplinkai

## Naudojimo instrukcija

### Apdorojimas

DOBAU®-Nageldichtband DSK klijuojama ant povandeninio sluoksnio atraminių lotelių zonoje. Tada loteliai uždedami ir prikalami. Vinių pradūrimo vietos užsandarinamos savaime, dėl elastingų vinių sandarinimo juostos savybių. Rekomenduojama apdoroti esant aukštesnei nei 5 °C temperatūrai. Apdorojant šaltuoju oru, DOBAU®-Nageldichtband DSK iš anksto 12 valandų turi būti laikoma šiltoje (> 10 °C) aplinkoje.

## Laikymas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti nuo 10 °C iki 30 °C temperatūroje.

## Pakuotė

Ritinių pločiai: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm. Pakuotė: 6 ritiniai dėžėje; 240 ritinių ant padėklo (40 dėžių).

## Techniniai duomenys

<b>Plotis</b>	50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
---------------	----------------------------

<b>Apdorojimo temperatūra</b>	nuo +5 °C
<b>Atsparumas temperatūrai</b>	nuo -20 °C iki +80 °C
<b>Galiojimo trukmė</b>	mažiausiai 1 metai (vėsiomis ir sausomis sąlygomis)
<b>Ilgamžiškumas</b>	10 metų

[www.biguma.lt](http://www.biguma.lt) | [info@biguma.lt](mailto:info@biguma.lt)



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.