



DOBAU®-Plast S

Labai elastingas bitumo ir latekso emulsijos sandariklis, be tirpiklių

Naudojimas

DOBAU®-Plast S – tiksotropinė sandarinimo pasta, specialiai sukurta balkonams ir terasoms nuo vandens sandarinti. Be to, ji naudojama apsaugai nuo grunto drėgmės grindų plokštėse ir su gruntu besiliečiančiose sienose. Dėl tiksotropinių savybių DOBAU®-Plast S gali būti tolygiai užtepama ir ant vertikalinių paviršių.

Savybės

- tiksotropinės savybės leidžia naudoti ant vertikalinių paviršių
- labai elastinga, padengia plyšius
- didelis atsparumas karščiui
- itin lankstus ir elastingas
- didelis atsparumas senėjimui
- patogų apdoroti net ant drėgnų pagrindų
- be tirpiklių, draugiška aplinkai
- labai geras sukibimas su bituminiais ir mineraliniais pagrindais
- atsparus vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rūgštims, kalkėms, cementui ir pan.

Naudojimo instrukcija

Pagrindas

Statinio paviršiai turi būti tvirti, lygūs, be tuštumų, atvirų plyšių, briaunų ir priemaišų. Didesnės nei 5 mm neuždarytos įdubos (pvz., skiedinio tuštumos, atviros vertikaliosios ir horizontaliosios siūlės ar išlūžiai) turi būti užpildytos tinkamu skiediniu. Mūro paviršiai, atviros vertikaliosios siūlės iki 5 mm, akmenų paviršiaus profiliai ar nelygumai turi būti uždaromi arba išlyginami tinku (plonasluoksniu arba išlyginamuoju), sandarinimo srutomis arba užbraukimu. Bituminėse stogo membranose esantys oro burbulai turi būti išpjauti ir tinkamai užklijuoti. Pakankamam sukibimui su pagrindu, pvz., senomis ir naujomis stogo membranomis bei dangomis, naudojamas gruntas, pvz., DOBAU®-Voranstrich Duo. Dervos turinčių dangų negalima dengti DOBAU®-Plast S, nes bitumas su derva nesuderinamas.

Sandarinimo sluoksnio formavimas

Sandariklis klojamas mažiausiai dviem sluoksniais su armuojančiu įklotu arba be jo – teptuku, mentele, plonu teptuku ar panašiu įrankiu. Paskesni sluoksniai klojami tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sandarinimo sluoksniui (priklausomai nuo aplinkos sąlygų – 1–3 paros). Sluoksnis laikomas išdžiūvusiu, kai jis tvirtai sukibęs su pagrindu ir tampa elastingas. Plokštiesiems stogams išdžiūvusi dviejų sluoksnių danga papildomai padengiama dar vienu sluoksniu ir, kol jis šviežias ir drėgnas, įberiama skaldelės. Įrankius prieš naudojimą reikia sudrėkinti ir iš karto po darbo nuplauti vandeniu – taip vėliau juos lengviau išvalyti.

Oro sąlygos

Klojant DOBAU®-Plast S pagrindo ir oro temperatūra turi būti didesnė nei 5 °C. Apdoravimo ir džiūvimo metu būtina vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio.

Medžiagų sąnaudos

Plokščių stogų / garažų remontas: mažiausiai 2 sluoksniai su DOBAU®-Vlies, kiekvienas sluoksnis – po 1,5 kg/m². Apsauginis sluoksnis atliekant stogo darbus: maždaug 1 kg/m² DOBAU®-Plast S kartu su 4–6 kg/m² skaldelės įbėrimu (frakcija 1/3 mm). Balkonų ir terasų remontas: mažiausiai 2 sluoksniai po 1,5 kg/m² (tarp sandariklio ir virš jo esančios statinio konstrukcijos turi būti įrengiamas atskiriamasis sluoksnis, pvz., PE plėvelė). Apsaugai nuo grunto drėgmės: mažiausiai 2 sluoksniai po 1,5 kg/m². Sandariklio tempiamajam ir plyšimo atsparumui padidinti gali būti naudojamas DOBAU®-Vlies. Audinio įklotas ypač gerai pasiteisina formuojant pralaidas ir sienų sandūras.

Valymo priemonės

Šviežia: vanduo

Sukietėjusi: BIGUMA®-SWS

Laikymas

Originalioje neatidarytoje pakuotėje produktą galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių. Atidarytos pakuotės laikomos likusį kiekį uždengus plėvele ir sandariai uždarius pakuotę. Pakuotės turi būti laikomos saugomos nuo šalčio. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir stipraus karščio.

Pakuotė

Plastikinė pakuotė: 1 kg, 5 kg, 10 kg.

Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.