



DOBAU®-Reparaturband AL

Saviklijė bituminė sandarinimo juosta, atspari UV spinduliams, laminuota aliuminiu

Naudojimas

DOBAU®-Reparaturband AL – saviklijė, šaltuoju būdu klojama sandarinimo juosta elastomerinio bitumo masės pagrindu. Ant bitumo masės esanti UV spinduliams atspari aliuminio kompozicinė folija suteikia gaminiui didelį mechaninį atsparumą. DOBAU®-Reparaturband AL patikimai sukimba ir sandarina metalą, plastikus, betoną, mūrą, tinką, medieną ir stiklą.

Ypač tinka sandarinti:

- siūles ir plyšius
- lietaus latakus
- sandūras prie stogo ir sienos
- dangas
- stiklinius stogus ir šiltnamius
- plieno konstrukcijas
- stogo dangas, karnizus ir apsiuvas

Savybės

- paprastas ir greitas apdorojimas be papildomų priemonių
- šaltuoju būdu saviklijė
- be tirpiklių, draugiška aplinkai
- atspari UV spinduliams

Naudojimo instrukcija

Apdorojimas

Sandarinami paviršiai turi būti sausi, be šalnos, riebalų, silikono ir nesidilinantys. Poringas arba dulkėtas pagrindas turi būti iš anksto apdorotas gruntu (maždaug 200 ml/m²), kad būtų pasiektas optimalus sukibimas. Efektyviausia apdorojimo temperatūra – nuo 5 °C iki 45 °C (oro arba paviršiaus). Geresniam sukibimui žemoje temperatūroje rekomenduojama DOBAU®-Reparaturband AL iš anksto laikyti kambario temperatūroje. Po klijavimo DOBAU®-Reparaturband AL turi būti tvirtai prispausta. Būtina vengti tuščiavidurių vietų (oro burbulų) susidarymo. Jei klijuojamos kelios juostos,

persidengimas turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Pagrindai, kuriais vaikščiojama ar važiuojama, sandarinimui šia juosta netinka.

Laikymas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, laikyti nuo 10 °C iki 30 °C temperatūroje. Ritiniai taip pat turi būti laikomi sausomis sąlygomis ir statomi ant nupjautų kraštų. Produktas nejautrus šalčiui. DOBAU®-Reparatūrband AL savybės ilgai išlieka nepakitusios. Rekomenduojama naudoti per 12 mėnesių.

Pakuotė

Ritinių pločiai: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm; ritinio ilgis: 10 m. Galimos spalvos: sidabrinė, švino, terakota, vario, vyno raudona, ruda, antracito, juoda, samanų žalia.

Techniniai duomenys

Ploto masė	1,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ² (DIN EN 1849-1)
Bendras juostos storis	1,5 mm ± 0,2 mm (DIN EN 1849-1)
Tiesumas	≤ 20 mm/10 m
Elgsena ugnyje	E klasė (DIN EN 13501-1)
Minkštėjimo temperatūra	≥ 85 °C (DIN EN 1427)
Lankstumas šaltyje	≤ -20 °C (DIN EN 1109)
Didžiausia tempimo jėga	> 200 N/50 mm (DIN EN 12311-1)
Sandarumas vandeniui	išlaikyta (DIN EN 1928)
Vandens garų pralaidumas sd	> 1 500 m (DIN EN 1931)
Sukibimo stiprumas	> 60 N/25 mm (DIN EN ISO 29862)
Atsparumas plyšio plitimui	> 30 N (DIN EN 12310)
Išorės spalvos	šviesi aliuminio; kitos spalvos – pagal kliento pageidavimą

www.biguma.lt | info@biguma.lt



Ši informacija atitinka mūsų naujausią turimą informaciją. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti numatytam tikslui.